

EKO FARBE

Vopsea lavabila economica si eficienta cu randament sport

1. Generalitati si utilizari tipice

- vopsea alba pe baza de dispersie, utilizata pentru zugraveli interioare rezistente la spalare;
- aspect semiviscos, omogen;
- utilizata pentru vopsirea tuturor suprafetelor de baza minerale: tencuieli uzuale, gleturi, zidarii, placi de gips-carton, beton si de asemenea ca vopsea de renovare pe vopsitorii vechi rezistente.

2. Elemente caracteristice principale:

- se aplica foarte usor, are aderența deosebita la suport si putere mare de acoperire;
- pelicula este continua, uniforma, mata, umple foarte bine porii si este permeabila la vapori de apa.

3. Caracteristici tehnice.

Aspect produs:	lichid semiviscos, omogen
Densitate, g/cm ³	1,56 ± 0,05
Continut de substanta nevolatila, %	59 ± 2
Aspect pelicula	alb, mat

4. Instructiuni de aplicare.

Suprafete de baza indicate: toate suprafetele uscate si curate. Inainte de utilizare continutul din recipient se amesteca foarte bine.

Nr crt	Suprafata de baza (suport)	Pregatirea suprafetei	Grunduirea suprafetei	Aplicare vopsitorie
1.	Tencuieli de var-ciment, gleturi, placi de ghips-carton, zidarii, beton	Se curata de murdarie si praf. Tencuielile noi trebuie sa fie uscate (cca. 4 saptamini de la punerea in opera). La tencuielile vechi zonele reparate trebuie sa fie de asemenea uscate.	Un strat de PUTZGRUND WEISS	Un strat nediluat
2	Vopsitorii de dispersie existente si rezistente	Se curata bine de mizerie si praf iar zonele deteriorate se repara cu materiale pe baza de ipsos	Un strat de PUTZGRUND WEISS	Un strat nediluat
3.	Tencuieli vechi minerale foarte absorbante si/sau fragile	Se curata de praf sau mizerie	Un strat TIEFGRUND si apoi un strat de PUTZGRUND WEISS	Un strat nediluat
4.	Zugraveli existente din huma sau var , vopsitorii de disperise existente si fragile, prafasoase	Se inlatura complet in prealabil prin spalare sau raziure, iar zonele deteriorate se repara cu ipsos, materiale pe baza de ipsos	Un strat TIEFGRUND si apoi un strat de PUTZGRUND WEISS	Un strat nediluat

NOTE:

- TIEFGRUND se poate aplica nediluat sau diluat cu apa pina la max. 1:4, functie de caracterul de absorbabilitate al stratului suport, regula de baza fiind ca dupa uscare sa nu formeze pelicula (strat lucios); se vor efectua probe pe suprafete mici; dupa grunduire suprafata trebuie sa fie rezistenta la zgariere; daca nu s-a obtinut aceasta caracteristica se va mai aplica un strat.

5. Mod de aplicare.

- materialul se aplica prin pensulare, roluire sau pulverizare air-less. In cazul pulverizarii air-less se recomanda duza 0,026 – 0,031 toli sau 0,66 – 0,79 mm, presiunea de 160 – 180 bari si unghiul de pulverizare 40° – 80°;
- pe suprafete cu contraste mari este posibil sa fie necesar un strat suplimentar aplicat nediluat;
- pentru prevenirea aparitiei nadelor si a depunerilor se va aplica fiecare strat de vopsea intr-o singura etapa in procedeul „umed pe umed” (fara intrerupere);
- temperatura minima de aplicare: + 5°C pentru suprafata de baza si mediul inconjurator;
- curatirea uneltelor de lucru se face cu apa sau apa cu detergent imediat dupa intrebuintare.

6. Consumul specific mediu

- suport neted – cca. 85 ml/m².
- suport cu granulatatie medie - cca. 100 ml/m²
- suport cu granulatatie mare - cca. 120 ml/m².

Valoarea exacta a consumului specific se va determina in urma unei probe efectuate la fata locului.

Pe suprafețe foarte rugoase se va aplica corespunzător o cantitate mai mare.

7. Timp de uscare

La 20° C și 65% umiditate relativă a aerului;

- PUTZGRUND WEISS: 1-3 ore;
- TIEFGRUND: 12 ore;
- EKO FARBE: 1-4 ore.

La temperaturi scăzute și/sau umidități mai mari este nevoie de un timp de uscare mai îndelungat.

8. Ambalare

Recipienti din material plastic de 15 l, închiși etanș, etichetați corespunzător.

9. Depozitare: La loc uscat la temperaturi cuprinse între + 5°C și +30°C.

10. Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data fabricației, cu condițiile respectării prevederilor de ambalare și depozitare.