

EMAILLACK

Vopsea alchidica lucioasa

1. Generalitati si utilizare

- vopsea lucioasa avind la baza rasina alchidica, pigmenti, utilizata la interior si exterior
- pentru acoperirea si protejarea suprafetelor din metal, lemn, zidarie neutra;
- aspect vascos, omogen;
- utilizata pentru vopsirea si protejarea suprafetelor din metal, lemn, zidarie neutra, dar si pentru reacoperirea suprafetelor deja vopsite ;

2. Elemente caracteristice principale:

- buna putere de acoperire, aderenta si duritate buna, rezistenta buna la solicitari mecanice si factori climatici

3. Caracteristici tehnice.

Aspect produs:	lichid vascos, omogen
Densitate, g/cm ³	(0.93-1.15) ± 0,05 (in functie de tonul de culoare)
Continut de substanta nevolatila,%	(58-63) ± 2 (in functie de tonul de culoare)
Aspect pelicula	lucioasa

4. Instructiuni de aplicare.

Suportul trebuie sa fie rezistent si curat. Elementele din lemn trebuie sa fie uscate (umiditatea nu trebuie sa fie mai mare de 15%). Inainte de utilizare continutul din recipient se amesteca foarte bine.

Nr crt	Suprafata de baza (suport)	Grunduirea suprafetei	Chitirea suprafetei	Aplicare strat 1	Aplicare strat 2
1.	Lemn nou la interior	-	Chit de cutit numai daca este necesar	Nediluat	Nediluat
2.	Lemn nou la exterior	HOLZGRUND (grund pentru lemn)	Chit elastic acrilic numai daca este necesar	Nediluat	Nediluat
3.	Vopsitorii vechi rezistente	-	-	Nediluat	Nediluat
4.	Metal negrunduit, la interior	Un strat de ROSTSCHUTZGRUND (grund anticoroziv)	-	Nediluat	Nediluat
5.	Metal negrunduit, la exterior	Doua straturi de ROSTSCHUTZGRUND (grund anticoroziv)	-	Nediluat	Nediluat

5. Mod de aplicare.

- materialul se aplica prin pensulare, roluire sau pulverizare inclusiv air-less. In cazul pulverizarii air-less se recomanda duza 0,279 mm, presiunea de 160 – 180 bari. In cazul pulverizarii la presiune inalta se recomanda duza de 1.5 mm, presiunea de 3.5 bari;
- se recomanda o temperatura minima de aplicare: + 5°C pentru suprafata de baza si mediul inconjurator
- curatirea uneltelor de lucru se face cu diluant pentru vopsele si lacuri alchidice imediat dupa intrebuintare.

6. Consumul specific mediu

- cca. 80- 100 ml/m².

Valoarea exacta a consumului specific se va determina in urma unei probe efectuate la fata locului.

7. Timp de uscare

La 20°C si 65% umiditate relativa a aerului: 12 ore;

La temperaturi scazute si/sau umiditati mai mari este nevoie de un timp de uscare mai indelungat.

8. Ambalare

Recipienti din metal de 2,5 l si 20 l, inchisi etans, etichetati corespunzator.

9. Depozitare:

La loc uscat la temperaturi cuprinse intre + 5°C si +30°C.

10. Masuri de protectia muncii:

- produsul contine elemente inflamabile si volatile;
- la punerea in opera si depozitare trebuiesc luate masurile de protectia muncii corespunzatoare produselor pelicologene pe baza de solventi
- se interzice contactul cu pielea;
- dupa utilizare mainile se spala cu apa si sapun.
- in cazul lucrului in camere inchise se interzice aplicarea produsului in apropierea surselor de foc deschis sau scantei electrice;
- fumatul in apropierea recipientilor cu produs este interzis. Se interzice de asemenea deversarea in instalatiile in canalizare.

11. Termenul de valabilitate este de 7 ani de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.