

KLARLACK

Lac incolor lucios

1. Generalitati si utilizare

- lac transparent incolor pe baza de rasina alchidica, utilizat la interior si exterior (doar in sistem cu bait pentru lemn)
- aspect vascos, omogen;
- utilizat pentru lacuirea decorativa si de protectie a unor elemente din lemn;

2. Elemente caracteristice principale:

- buna aderenta la suport, randament bun la aplicare, rezistent la actiunea agentilor chimici (saruri slabe, detergenti uzuali), rezistenta la actiunea apei;

3. Caracteristici tehnice.

Aspect produs:	lichid vascos, omogen
Densitate, g/cm ³	0.892 ± 0,02
Continut de substanta nevolatila, %	49 ± 1
Aspect pelicula	luciu matasos

4. Instructiuni de aplicare.

Suportul trebuie sa fie rezistent si curat. Elementele din lemn trebuie sa fie uscate (umiditatea nu trebuie sa fie mai mare de 15%). Inainte de utilizare continutul din recipient se amesteca foarte bine.

Nr crt	Suprafata de baza (suport)	Pregatirea si grunduirea suprafetei	Baituirea suprafetei	Aplicare strat 1	Aplicare strat 2
1.	Lemn nou la interior	Se slefuieste daca este necesar si se desprafuieste.		Nediluat	Nediluat
2.	Lemn nou la exterior	Se slefuieste daca este necesar si se desprafuieste. Apoi se grunduieste cu HOLZGRUND (grund pentru lemn)	HOLZLASUR (Bait pentru lemn)	Nediluat	Nediluat
3.	Suprafata de lemn lacuita la interior si exterior	Se slefuieste, se desprafuieste si se executa o lacuire de proba		Nediluat	Nediluat
4.	Suprafata de lemn vopsita, la interior	Vopseaua existenta se decapeaza. Se slefuieste si se desprafuieste	-	Nediluat	Nediluat
5.	Suprafata de lemn vopsita, la exterior	Vopseaua existenta se decapeaza. Se slefuieste si se desprafuieste. Apoi se grunduieste cu HOLZGRUND (grund pentru lemn)	HOLZLASUR (Bait pentru lemn)	Nediluat	Nediluat

5. Mod de aplicare.

- materialul se aplica prin pensulare, roluire sau pulverizare inclusiv air-less. In cazul pulverizarii air-less se recomanda duza 0,279 mm, presiunea de 160 – 180 bari. In cazul pulverizarii la presiune inalta se recomanda duza de 1.5 mm, presiunea de 3.5 bari;
- pentru situatiile in care pe suprafata se aplica HOLZGRUND (grund pentru lemn), inainte de aplicarea lacului, trebuie sa va asigurati ca s-au evaporat resturile de solventi ;
- pentru suprafetele aflate sub actiunea puternica a intemperiiilor se recomanda aplicarea a inca unui strat de lac ;
- se recomanda o temperatura minima de aplicare: + 5°C pentru suprafata de baza si mediul inconjurator
- curatirea uneltelor de lucru se face cu diluant pentru vopsele si lacuri alchidice imediat dupa intrebuintare.

6. Consumul specific mediu

- cca. 70- 80 ml/m².

Valoarea exacta a consumului specific se va determina in urma unei probe efectuate la fata locului.

7. Timp de uscare

La 20° C si 65% umiditate relativa a aerului: 24 ore;

La temperaturi scazute si/sau umiditati mai mari este nevoie de un timp de uscare mai indelungat.

8. Ambalare

Recipienti din metal de 2.5 l si 20l, inchisi etans, etichetati corespunzator.

9. Depozitare: La loc uscat la temperaturi cuprinse între + 5° C și +30°C.

10. Măsuri de protecția muncii:

- produsul conține elemente inflamabile și volatile;
- la punerea în opera și depozitare trebuie luate măsurile de protecția muncii corespunzătoare produselor pelicologene pe bază de solvenți
- se interzice contactul cu pielea;
- după utilizare mâinile se spală cu apă și săpun.
- în cazul lucrului în camere închise se interzice aplicarea produsului în apropierea surselor de foc deschis sau scantei electrice;
- fumatul în apropierea recipientilor cu produs este interzis. Se interzice de asemenea deversarea în instalațiile în canalizare.

11. Termenul de valabilitate este de 7 ani de la data fabricației, cu condițiile respectării prevederilor de ambalare și depozitare.