

ROTSCHUTZGRUND

Grund anticoroziv

1. Generalitati si utilizare

- grund anticoroziv avind la baza rasini alchidice, pigmenti anticorozivi, solventi organici, siccativi si aditivi, pentru interior si exterior
- aspect vascos omogen;
- se utilizeaza pentru protectia anticoroziva a suprafetelor din metal

2. Elemente caracteristice principale:

- buna putere de acoperire, aderenza buna, uscare rapida duritate buna, rezistenta buna la intemperii, la lovire, zgiriere si socuri

3. Caracteristici tehnice.

Aspect produs:	lichid omogen vascos
Densitate	1.38 ± 0,02
Continut de substanta nevolatila	66 ± 1
Aspect pelicula	mat

4. Instructiuni de aplicare.

- inainte de utilizare continutul din recipient se amesteca foarte bine.
- suportul trebuie sa fie rezistent si curat;

5. Mod de aplicare.

- materialul se aplica prin pensulare, roluire sau pulverizare inclusiv air-less. In cazul pulverizarii air-less se recomanda duza 0,38-0,45 mm, presiunea de 160 bari. In cazul pulverizarii la presiune inalta se recomanda duza de 1.5-2 mm, presiunea de 3-4 bari;
- dupa uscare se poate aplica peste o suprafata tratata vopsea DEUTEK PROFI
- se recomanda o temperatura minima de aplicare: + 5°C pentru suprafata de baza si mediul inconjurator
- curatirea uneltelor de lucru se face cu diluant pentru vopsele si lacuri alchidice imediat dupa intrebuintare.

6. Consumul specific mediu

- cca. 100 ml/m².

Valoarea exacta a consumului specific se va determina in urma unei probe efectuate la fata locului.

7. Timp de uscare

La 20° C si 65% umiditate relativa a aerului: 8 ore;

La temperaturi scazute si/sau umiditati mai mari este nevoie de un timp de uscare mai indelungat.

8. Ambalare

Recipienti din metal de 2.5 l si 20 l, inchisi etans, etichetati corespunzator.

9. Depozitare: La loc uscat la temperaturi cuprinse intre + 5° C si +30° C.

10. Masuri de protectia muncii:

- produsul contine elemente inflamabile si volatile;
- la punerea in opera si depozitare trebuiesc luate masurile de protectia muncii corespunzatoare produselor pelicologene pe baza de solventi
- se interzice contactul cu pielea;
- dupa utilizare mainile se spala cu apa si sapun.
- in cazul lucrului in camere inchise se interzice aplicarea produsului in apropierea surselor de foc deschis sau scantei electrice;
- fumatul in apropierea recipientilor cu produs este interzis. Se interzice de asemenea deversarea in instalatiile in canalizare;

11. Termenul de valabilitate este de 7 ani de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.